













TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL PROPERTIES

		wicotex® kir	wicotex® kir FR ✱	wicotex® pal	wicotex® pal FR ✱	wicotex® sol	wicotex® sol FR ✱
Zusammensetzung composition composition	Gesamt / totale / total Oberfläche / surface Träger / support	100% PES 100% PES	80% PES, 20% PU 100% PES PU-Membrane	100% PES 100% PES	80% PES, 20% PU 100% PES PU-Membrane	100% PES 100% PES	80% PES, 20% PU 100% PES PU-Membrane
Ausrüstung traitement treatment		Fleckschutz anti-taches anti stain	Fleckschutz anti-taches anti stain	Fleckschutz anti-taches anti stain	Fleckschutz anti-taches anti stain	Fleckschutz anti-taches anti stain	Fleckschutz anti-taches anti stain
Mit PU Membrane, schwerentflammbar, inkontinenzbeständig, wasserdicht, anti- mikrobakteriell / avec PU membrane, non- feu, résist. à l'incontinence, imperméable à l'eau, anti-microbactérien / with PU membranes, flame retardant, incontinence résistant, waterproof, antimicrobial		✕	✓	✕	✓	✕	✓
Breite/largeur/width	ca./env./approx.	140 cm	136 cm	137 cm	137 cm	137 cm	137 cm
Rollen/rouleaux/rolls	ca./env./approx.	50 m	50 m	40 m	40 m	40 m	40 m
Gewicht/poids/weight	ca./env./approx.	370 g/m²	430 g/m²	760 g/m²	830 g/m²	410 g/m²	450 g/m²
Einsatzbereich domaines d'utilisations field of application							
Abrieb Martindale abrasion Martindale	Touren/tours > 70'000 EN ISO 12947-2	> 70'000	> 70'000	> 50'000	> 50'000	> 50'000	> 50'000
Lichtechtheit résist. à la lumière light fastness	ISO 105/B02 (XENO) ≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Höchstzugkraft résist. à la traction resist. to tensile strength	Länge/longueur/length Breite/largeur/width ISO 1421:1998	500 N 500 N	500 N 500 N	500 N 370 N	500 N 370 N	270 N 230 N	270 N 230 N
Weiterreiss- festigkeit résistance déchirement laceration resistance	Länge/longueur/length Breite/largeur/width ISO 4674-1	40 N 60 N	40 N 60 N	80 N 80 N	80 N 80 N	40 N 80 N	40 N 80 N
Wassersäulentest Test colonne d'eau water penetration resistance	EN 20811 —	> 50 cm	> 50 cm	—	> 50 cm	—	> 50 cm
Pilling	ISO 12945-2 5	5	5	4	4	4	4
Reibechtheit résist. de frottement resistance to rubbing	trocken/sec/dry 5 nass/humide/wet 5 ISO 105-X12 (grey)	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4
Reinigung/entretien/cleaning							
Sonderfarben couleurs spéciales special colours	pro Farbe par couleur per colour	800 m	800 m	500 m	500 m	500 m	500 m
Brandklassifizierung résistance au feu classification flame retardant	CH: SN 198898 AT: Ö-Norm 3852 GB: BS 5852 EU: EN 1021 Teil 1 IMO 2010 FTP Teil 8	5.2 B1/Q1 Part 0 + 1 Teil 1 + 2 IMO A652	5.2 B1/Q1 Part 0 + 1 Teil 1 + 2 IMO A652	Teil 1	4.2 Part 0 + 1 Teil 1 + 2 IMO A652	Teil 1	5.2 B1/Q1 Part 0 + 1 Teil 1 + 2 IMO A652

Alle Daten sind Mittelwerte. Änderungen vorbehalten. | Toutes les données sont des valeurs moyennes. Sous réserve de modifications. | All the above data represents average values. Subject to changes.

wicotex® kir ist ein Florgewebe mit elegant glänzendem Lüster. Deshalb sind Druckstellen, Schattierungen und Knitterfalten warentypische Eigenschaften und sind je nach Lichteinfall und Beanspruchung mehr oder weniger sichtbar. | wicotex® kir est un tissu à poils qui possède un élégant lustrage. Les zones de pression et d'ombrage ainsi que l'aspect légèrement fripé sont donc des propriétés caractéristiques du produit, plus ou moins visibles suivant la lumière et l'usage qui en est fait. | wicotex® kir is a pile fabric with elegant shine. Pressure marks, shades and creases are typical properties of this product. They are more or less visible depending on the wear and the incidence of light

Beachten Sie die ausführliche Verarbeitungs- und Pflegeanleitung unter www.winter-creation.com
Veuillez consulter les conseils d'entretien ainsi que les instructions de confection sur notre site internet www.winter-creation.com
Please observe the detailed processing and care instructions as under www.winter-creation.com